

Technische Information **CH51**

Produkt:	weißes SC-Papier, holzfrei, maschinengestrichen, Halbglanz		
Flächengewicht:	80	g/m ²	ISO 536
Helligkeit:	88	%	ISO 2470/1
Rauhigkeit:	0,8	Mikrons	PPS 10 ISO 8791
Opazität:	87	%	ISO 2471
Glanz:	75	%	Hunter 75°
Bedruckbarkeit:	Flexo-, Buch-, Siebdruck, Thermo-Transfer-, Heißprägedruck		
Vorzüge:	Hohe Flexibilität für Etiketten auf unebenen Oberflächen Vielseitig verwendbar		
Kleber:	modifizierte Acrylat-Dispersion Universalkleber, stark permanent haftend		
Kleber-Einsatz:	gute Haftung auf allen üblichen Substraten, auch auf apolaren Oberflächen, feuchten Folien und auf WELLPAPPE, gute Niedrigtemperatureigenschaften gute Anfangshaftung gute Haftung auf heißen Oberflächen ausgezeichnete Haftung auf feuchten Oberflächen		
Temperaturbereich:	-20 bis +80°C		
Etikettier Temperatur:	nicht unter - 5°C		
Anfangshaftung:	15	N	FTM 9
Kohäsion:	1,0 - 5,0	h	FTM 8
Einschränkungen:	migrierende Weichmacher von PVC-Oberflächen können den Kleber aufweichen nicht zu empfehlen für stark gewölbte Oberflächen		
Lagerfähigkeit:	bei +20°C und 50% relativer Feuchte, 2 Jahre nach Herstellungsdatum		

